

Antigraffiti impregnáló speciális viasztartalmú, vizes bázisú emulzió

Alkalmazási terület

Felvihető beton, téglá, márvány, aszfalt, fém, kerámiacsempe, csempe, mettlachi, érdesített-, illetve sima műkő és vakolt felületre.

Ha az impregnálóval kezelt felületre nem kívánt graffiti kerül, akkor annak eltávolítása egyszerűbb. A falfirka akár nagynyomású vízszugárral (hideg vagy meleg víz alkalmazásával) is eltávolítható a felületről. Vakolt felületen történő használat esetén ajánlatos kis felületen próbát végezni.

felhasználás:

Előkészített, mindenféle szennyeződéstől (pl. zsír, olaj, por.... stb.) mentes felületre +5 és +30 °C közötti hőmérsékleten, szórással, hengereléssel, vagy ecseteléssel 2 rétegben vigyük fel a terméket. A két réteg felhordása között, hőmérséklettől, páratartalomtól függően legalább 1 óra száradási időt kell biztosítani.

A munkaeszközök száradás előtt vízzel tisztíthatóak..

Műszaki jellemzők

	Száradási idő (h)
Felületi száradás	0,5
Teljes átszáradás	1,5
Kiadósság:	felülettől függően 10-12 m ² / liter

Egészség és környezetvédelem

A készítmény veszélyes anyagot, egészségre veszélyes koncentrációban nem tartalmaz.

A vonatkozó rendelet alapján veszélyesség szempontjából megjelölésre nem kötelezett.

A fel nem használt maradékot tilos élő vízbe illetve csatornába önteni.

A feleslegessé, felhasználásra alkalmatlanná vált maradéka kikeményedés után veszélyesnek nem minősülő építési hulladékként kezelhető.

EUH210

Tárolás: jól lezárt csomagolásban, hűvös, száraz, fedett helyen. A termék **FAGYVESZÉLYES**.

Szavatossági idő: Eredeti bontatlan csomagolásban, az előírt tárolás mellett gyártástól számított 24 hónap.

Gyárta és forgalmazza:

Ferrokémia Vegyipari Kft
1097. Budapest,
Tagló u. 11-13.