

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

MÉSZPÓTLÓ

falazó-és vakolóhabarcs adalék

B-15100407

NMÉ: A-250/2015

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Oltott mész (mészhidrát) teljes, vagy részleges helyettesítésére, kiváltására alkalmas légpórusképző és képlékenyítő hatású habarcsadalék. Szerves hatóanyag-bázisú vizes oldat.

Használata lényegesen egyszerűbbé, kényelmesebbé teszi a helyszíni habarcskeverést. 1 liter adalék 3-400 kg. oltott meszet helyettesít.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A Mészpótlóval készített habarcsok a javított mészhabarcsokkal azonos célra használhatók. Az adalékkal H10-H50-es minőségkategóriának megfelelő falazó, vakoló, felületképző, illetve ágyazó habarcsok készíthetők. A készítmény széleskörűen használható épületek tartó-és válaszfalainak falazásához, homlokzati és belső vakoláshoz, felületképzéshez. Eredményesen alkalmazható minden olyan esetben, ahol kívánatos a fal jó szellőzése, a vakolat fokozott időjárásállósága és a szokványosnál jobb fagyállósága. Használható vályogból készült épületek külső és belső –rabcolt- vakolásához is. Burkolatok fektetéséhez, díszburkolatok készítéséhez szintén ajánlható.

ALKALMAZÁSI ELŐNYÖK

- 1 m³ habarcsához mindössze 1 liter Mészpótló szükséges. 1 liter adalék 3-400 kg oltott meszet helyettesít.
- Raktározási és szállítási költsége, valamint tárolásának helyigénye az oltott mészhez viszonyítva minimális.
- Használata összehasonlíthatatlanul egyszerűbb, kényelmesebb tisztább és veszélytelenebb, mint az oltott mészé.
- Beadagolása könnyű, a munkakörnyezetet nem szennyezi. Az építési terület igénybevétele kíméletesebb, állapota tisztább, rendezettebb lehet.
- Környezetkímélő, vizes bázisú.
- A meszes habarcsokkal ellentétben, hideg időben a Mészpótló mellett fagyásgátló adalékszer is alkalmazható.
- A Mészpótlóval készült vakolat szilárdsága nagyobb, időjárásállósága jobb, ezáltal élettartama hosszabb mint a hagyományos vakolatoké.
- Zsugorodásra, repedésre kevésbé hajlamos.
- Nem képződhet mészukac.

MŰSZAKI ADATOK

Külső	színtelen, üledékmentes folyadék
Szárazanyagtartalom	4,0-5,0 m/m %
pH	7-9
Sűrűség	kb. 1000 kg/m ³

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2017 MÁRCIUSÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST, FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KIVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

FELHASZNÁLÁS

100 liter habarcs készítéséhez 2 vödör (20 liter) vizet és 1 dl Mészpótlót kell a keverőbe önteni és jól elkeverni. Ezután 1:4 (felhasználási céltól függően 1:3-5) tömegarányban a cementet és a homokot beadagolni, alaposan elkeverni. Az 1:5 cement-homok arányt meghaladóan homokot ne használjunk, mert ez a szilárdság csökkenéséhez vezet. A kívánt konzisztencia végül víz hozzáadásával állítható be. Az adalék képlékenyítő hatása következtében a megszokottnál kevesebb víz elegendő. A jó minőségű habarcsot folyamatos szemmegoszlású homok biztosít, melyhez esetleg többféle homok használata válhat szükségessé. A Mészpótlóval készített habarcs bedolgozhatósági ideje rövidebb, mint a meszes habarcsoké, és a falon is hamarabb meghúz. A habarcs elkészítésekor és simításakor ezt figyelembe kell venni. A falat gúzolni kell, vagy vizes locsolással jól előnedvesíteni. Alacsony (+10 °C alatti) hőmérsékleten szilárdulásgyorsító adalékszert (Tricosal, Kalcidur) lehet és javasolt használni, melyet mindig a Mészpótló előtt kell a keverővíz egy részével beadagolva jól elkeverni. A Mészpótlót és a még szükséges vizet ez esetben a cement és a homok beadagolása után adjuk a friss habarcsához és jól elkeverjük vele. Téli bedolgozásánál egyidejűleg a megfelelő hővédelemről is gondoskodni kell. A Mészpótlóval készült vakolat bármilyen festékekkel festhető, illetve glettelhető, tapétázható.

Szokásos adagolás: 1 liter Mészpótló/m³ habarcs

A szer túladagolása nem javasolt, mert a habarcs minőségromlásához vezet. Az esetleges túladagolást felhasználási előírásnak megfelelő arányban, pótlólagosan adagolt cement, homok és tiszta víz hozzáadásával szüntethetjük meg.

EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Környezetkímélő, vizes bázisú, nem tűzveszélyes készítmény, Lúgos kémhatása miatt azonban bőrrel történő érintkezése vagy szembe jutása kerülendő. A bőrre vagy szembe jutott terméket bő folyó vízzel azonnal el kell távolítani.

Veszélyt meghatározó összetevő:

-szulfonsavak, C14-16-alkán hidroxil és C14-16-alkén, nátriumsók (EINECS-szám: 270-407-8)

GHS05



VESZÉLY

Figyelmeztető H-mondat:

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.

P501A Tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően. Szermaradék EWC-kód: 07 01 99

Hulladékká válását szakszerű tárolással előzzük meg.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG, SZÁLLÍTÁS

Csomagolás: 1 és 5 literes egységekben, műanyag flakonban, illetve kannában kerül forgalomba.

Tárolás: Jól zárt, eredeti csomagolásban, élelmiszertől, ivóvíztől, takarmánytól elkülönítve, száraz, hűvös, fagymentes helyen. **Fagyveszélyes termék!**

Szavatosság: Eredeti bontatlan csomagolásban, fagytól védett helyen korlátlan ideig eltartható.

Szállítás: A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak,

GYÁRTJA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST, IX.

TAGLÓ U. 11-13

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST, IX.

TAGLÓ U. 11-13

TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.