



...a szakértő szakipar

Soriton® Flex 2K

Kétkomponensű, rugalmas csemperagasztó

GYÁRTJA:

KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
1097 BUDAPEST
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 1/215-7370
TELEFAX: 1/215-7980

INFO@KEMIKALRT.HU
WWW.KEMIKALRT.HU
WWW.KEMIKALRT.HU

VEVŐSZOLGÁLAT:

TELEFON: 1/215-0446
TELEFAX: 1/216-1444

FORGALMAZZÁK:

KEMIKÁL TERÜLETI
ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓSÁGAI:

– BUDAPEST ÉS NYUGAT
MAGYARORSZÁG:

BUDAPEST, IX., TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 1/215-0446
TELEFON/FAX: 1/216-1444

– KELET-MAGYARORSZÁG:

4030 DEBRECEN
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.
TELEFON: 52/471-693
FAX: 52/471-714

VALAMINT A KEMIKÁL
VISZONTELADÓINAK
ORSZÁGOS HÁLÓZATA

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Nagy rugalmasságú, műgyanta diszperziót tartalmazó kétkomponensű ragasztó.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Előnyösen alkalmazható függőleges és vízszintes felületen minden olyan területen, ahol a csempe kerámia burkolólapok ragasztásánál fontos szempont a rugalmasság, a nedvességállóság és a jó tapadó képesség.

Ragasztandó felület lehet: beton vakolat, gipszkarton, azbesztcement. Betonyp lap, farostlemez, faforgácslemez, fa, egyéb építőipari felület. Előnyösen alkalmazható még felújításnál a régi csempeburkolatra történő új burkolat ragasztására, valamint hibátlan tiszta PVC padlóburkolatra és festett felületre, pl. olajfestésre történő ragasztásra is. A leggyakoribb alkalmazási területek közé tartoznak a vizes helyiségek, lépcsőházak, folyosók, erkélyek.

A ragasztó vízálló, fagyálló, tehát fagyálló kerámiaburkolatok ragasztására – megfelelő fugázóhabarccsal, pl. Sorifit Flex-szel kültérben is alkalmazható.

A szokásos tisztító- és fertőtlenítőszereknek jól ellenáll, egyébként vegyszerálló.

FELHASZNÁLÁS

A ragasztó nagy szilárdsága miatt vakolt alapfelület esetén célszerű nagyobb szilárdságú vakolatot készíteni. Betonyp és forgácslap felület esetén az ezekből készült szerkezetekre előírt feltételeket – pl. párazárósi követelmény esetén a párazáró alapozást – be kell tartani.

A ragasztandó felületnek zsír- és pormentesnek, tisztának kell lennie. Felújítási munkáknál a régi burkolatra történő ragasztás előtt a burkolandó felületet zsírtalanítani kell.

A két komponens keverési tömegaránya: Soriton Flex „F”: Soriton Flex „P” = 10 : 7.

A két komponens a keveréssel arálynak megfelelő csomagolási egységekben kerül forgalomba. A komponensek keverését gépi úton (fúrógépbe szerelt keverőszár) célszerű végezni. Az öszekevert ragasztóhabarcsnak csomómentesnek kell lennie. Kézi úton csak kisebb mennyiségeket lehet tökéletesen elkeverni.

A bedolgozhatósági időre figyelemmel egyszerre csak a kb. 1 óra alatt felhasználásra kerülő anyagmennyiséget keverjük be. Öszekeverés után ajánlott az anyagot kb. 10 perc pihentetés után újból felkeverni és úgy felhasználni. A kívánt konzisztencia víz hozzáadásával és újbóli keveréssel állítható be (csempére történő ragasztásnál további vízmennyiség általában nem szükséges) A vastagságot úgy kell meghatározni, hogy a burkolólap felrakása után zárt ragasztóágy képződjék. Nehéz, pl. kőagyag lapok elhelyezésénél szükségessé válhat azok kiékelése.

A ragasztóanyag felhasználása +5 és +75 °C között, (a megkeveréstől számított 1,5-3,5 órán belül) lehetséges. A felrakott csempe 10-15 perc után még igazítható. 20. perc elteltével még levehető és cserélhető, (A csempék előzetes áztatása az igazíthatósági időt növeli). A felragasztott burkolat normál körülmények között 24-48 óra múlva igénybe vehető (fugázás, tartozékok felszerelése, stb.) de a burkolt helyiséget a ragasztást követő 1 héten belül fagyhatás nem érheti. Fugázáshoz elősorbán – főként hajlításnak kitett felületen – a Sorifit Flex rugalmas fugahabarcot ajánljuk.

A szerszámok és a burkolólapokra tapadt anyag frissen vízzel mosható le a rászáradt anyag csak mechanikai úton távolítható el.

MŰSZAKI ADATOK

Az anyagra vonatkozóan

	F komponens	P komponens
Külső megjelenés:	fehér színű, sűrű folyadék	sötétszürke por
Sűrűség	1,6+0,1g/cm ³	1,15-1,7g/cm ³
nem illóanyag tartalom	kb. 75%	min. 99%

A megkevert habarcs (keverési tömegarány: 10 rész F: 7 rész P) tulajdonságai MSZ EN 12004 szerint

Külső megjelenés:	homogén jól keverhető szürke habarcs
Sűrűség	~ 1,8 g/cm ³
Bőrösödés	~ 15 perc
Bedolgozhatóság	min 1 óra
Elegendési idő	20 perc, tapadási szilárdság \geq 0,5 N/mm ²
Lecsúszás	\leq 0,5 mm
Nyírószilárdság száraz tárolás után	\geq 1,0 N/mm ²
Nyírószilárdság nedves tárolás után	\geq 0,5 N/mm ²
Nyírószilárdság meleg tárolás után	\geq 1,0 N/mm ²

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A Soriton Flex 2K komponensei, illetve az összekevert ragasztóhabarcs az alábbi előírások betartása esetén az egészséget nem veszélyeztetik. A Soriton Flex 2K felhasználásakor a poranyagokra, illetve a cementhabarcsra vonatkozó előírásokat, valamint az ilyen jellegű munkavégzés során alapvető higiéniai szabályokat kell betartani. A vonatkozó rendeleti előírások alapján az „F” komponens nem minősül veszélyesnek, megjelölésre nem kötelezett.

A „P” komponens veszélyességi besorolása



- R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású
- R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

- S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni
- S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

Az esetleg bőrre vagy szembe került anyagot bő, folyó vízzel azonnal távolítsuk el. Tűzvédelmi szempontból a termék különösen kezelést nem igényel, nem gyúlékony. A komponensek és a bekevert habarcs egyaránt mérsékelten tűzveszélyes „D” besorolású. A készítmény feleslegessé, vagy felhasználásra alkalmatlanná vált maradékai – összekeverés és megszilárdulás után, a bekevert és megkötött habarcsmaradványokhoz hasonlóan – építkezési hulladékként kezelhetők.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Csomagolás

A Soriton Flex „F” 15 és 7,5 kg-os műanyag vödörben, a Soriton Flex „P” 5,25 kg-os papírtasakban, a keverési aránynak megfelelő 12,75 és 25,5 kg-os egységekben.

Tárolás

Az „F” komponens fagyveszélyes, +5 °C felett kell tárolni. A „P” komponenst nedvességtől óvni kell.

Eredeti, zárt göngyölegből a komponensek szavatossági ideje a gyártástól számított 6 hónap.

Termékismertetőinket és aktuális árlistánkat megtekintheti

a www.kemikalrt.hu és a www.kemikalrt.hu címen is

Soriton® Flex 2K



GYÁRTMÁNYISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT, 2006. FEBRUÁRJÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENTETÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONI ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁS:

A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM EGYÜTTES RENDELET SZERINT: SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATTAL

GYÁRTJA:

KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
ÉPÍTÉSI MŰGYANTAGYÁR
4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI ÚT 105.

