

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

KEMIKÁL KÉREGERŐSÍTŐ IPARI PADLÓ

cementkötésű szárazhabarcs

UFI: S6F4-AE7V-K403-G3A8

MSZ EN13813 szabvány szerinti besorolás: CT-C90-F7-A9

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A termék cementet, osztályozott kvarc töltőanyagot és egyéb, tulajdonságot illetve bedolgozhatóságot javító adalékanyagokat tartalmazó száraz porkeverék, monolit padlószerkezetek készítéséhez.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A szárazhabarcsot frissbetonra szórva és azt besimítva ipari padló készíthető. Kültérben és beltérben egyaránt alkalmazható. A termék előnyösen alkalmazható monolit betonpadlók készítésére a különböző gazdasági ágazatokban (ipar, kereskedelem, mezőgazdaság egyéb szolgáltatási területek), ahol követelmény a nagy kopásállóság és az esztétikus megjelenés. Gyakori felhasználási területek: ipari műhelyek, szerelőcsarnokok, raktárak, bevásárló központok, parkolóházak, garázsok stb.

MŰSZAKI ADATOK

Tűzvédelmi osztály	A1 _{fl}
Nyomószilárdság	≥ 90,0 N/mm ²
Hajlító - húzószilárdság	≥ 7,0 N/mm ²
Böhme-féle kopásállóság	≤ 9,0 cm ³ /50 m ²
Anyagszükséglet	kb. 5 kg/m ²
Ajánlott felhasználási hőmérséklet	+5 és +35 °C között

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

A termék bedolgozása a betonaljzat készítésével egy időben történik, így biztosított, hogy a termék tökéletesen beépüljön a felületbe. A megfelelően tömörített, már lépésálló betonfelületet lesimítjuk, hogy a nedvesség felússzon a felszínre. A felületet egyenletesen megszórjuk, kb. 2 kg/m² termékmennyiséget alkalmazva, majd átitatódás után lesimítjuk. Ezt a folyamatot kb. 3 kg/m² termékmennyiséget alkalmazva megismételjük. (Ha szükséges, helyenként gyenge vízpermetezést is alkalmazhatunk.) A simításhoz használjunk gépi eszközöket és addig folytassuk, amíg teljesen homogén, sima, fényes felületet kapunk. Az így módon elkészített felület gondos utókezelést igényel. Az utókezelés kiváltható párazáró folyadékok alkalmazásával. A padlófelületet az aljzatbetonnal együtt, kb. 25 m²-ként dilatálni kell. A padló a teljes szilárdságát 28 nap múlva éri el, de gyalogos forgalom esetén 2 nap, könnyebb teherforgalom esetén 7 nap múlva igénybe vehető. Használat után a szerszámokat vízzel tisztítsuk meg.

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2024 OKTÓBERÉBEN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.

MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM

A termék használata során a cementer, ill. a cementhabarcsokra vonatkozó előírásokat kell betartani. Munkahelyi megengedett porkoncentráció max. 10 mg/m³.
Nem tűzveszélyes osztályba sorolt termék.

EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A portermékekre, ill. a cementhabarcsokra vonatkozó alapvető higiéniai szabályok, valamint az alábbi előírások betartása esetén a készítmény az egészséget nem veszélyezteti. A vízzel megkevert habarcs lúgos kémhatású, bőrre vagy szembe kerülése esetén bő vízzel azonnal távolítsuk el.

Veszélyt meghatározó összetevő:

kb. 30 tömeg % portlandcement-klinker (EINECS-szám: 266-043-4)
vízoldható Cr (VI) tartalom ≤ 2 ppm

GHS05



GHS07



VESZÉLY

Figyelmeztető H-mondatok:

H315 - Bőrirritáló hatású.
H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.
H335 - Légúti irritációt okozhat.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.
P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338 + P310 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.
P302 + P352 + P333 + P313 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P261 + P304 + P340 + P312 - Kerülje a por belélegzését. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően. Veszélyes hulladék, ártalmatlanítása hulladéklerakóban történjen. A hulladékká vált termék, víz hozzáadása és szilárdulása után veszélyesnek nem minősülő építési hulladékként kezelendő, EWC-kód: 17 09 04. A szennyezett csomagolás EWC-kódja: 15 01 10*.

A poranyagot alaposan rázzuk ki a papírzsákból, ezt követően nem veszélyes hulladékként kezelhető a csomagolás.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁGI IDŐ, SZÁLLÍTÁS

Csomagolás: 25 kg-os szelepes papírzsák.

Tárolás: Eredeti, jól zárt csomagolásban, fedett, hűvös, száraz helyen, nedvességtől védve, élelmiszertől, takarmánytól elkülönítve. Erős savaktól elkülönítve kell tárolni.

Szavatossági idő: Az előírt tárolási körülmények között a gyártástól számított 12 hónapig.

Szállítás: A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak.

GYÁRTJA / FORGALMAZTA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
1097 BUDAPEST,
TAGLÓ U. 11-13.,

TELEFON: +36 1 215-0446
INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446
FAX: +36 1 216-1444
SÜRGŐSSÉGI TELEFON (ETTSZ): +36 80 201-199

GYÁRTÁS HELYE: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI U. 137.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.