

# KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

## Prémium festék GOLD

kiváló minőségű beltéri falfesték

### ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Műgyanta alapú, fehér beltéri falfesték. A bevonat pára- és légáteresztő, szárazon dörzsölés álló. Diszperziós festékekhez való színező pasztákkal rendkívül jól színezhető, max. 3-5 %-ban, a pasztán lévő leírás szerint.

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Vakolt, meszelt vagy bármilyen, korábban már más diszperziós festékkel festett, beltéri falfelületre, gipszkartonra, fűrészes tapétára közvetlenül könnyen felvihető.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín:	fehér
Szag:	enyhe jellegzetes
Sűrűség (23°C-on):	1530-1560 kg/m <sup>3</sup>
VOC tartalom (A/a)	max. 30 g/l
pH:	8,0-9,5
Nemillóanyag-tartalom (120°C-on 2 óra)	60,0 - 63,0 %

### FELHASZNÁLÁS MÓDJA

Az alapfelületnek megfelelő szilárdságúnak és szennyeződés-mentesnek (zsír, olaj, korom, por... stb.) kell lennie. A régi laza, pergő vakolat- és festékréteget mechanikai úton el kell távolítani. Az enyves kazeines, vagy CMC tartalmú festékeket teljesen el kell távolítani. Az esetleges vakolathibákat, egyenetlenségeket gletteléssel kell kiegyenlíteni. A javítási helyeket, lyukacsos szerkezetű, krétásodó és nagy nedvszívó képességgel rendelkező felületeket előzetesen mélyalapozóval kell előkészíteni (pl.: Mesteralapozó 1:4 univerzális mélyalapozó).

A festék az első réteg felhordásakor max.5 % vízzel hígítható, a második réteget hígítás nélkül hordjuk fel. A rétegek felhordása között legalább 2 óra száradási időt kell biztosítani.

**Felhordás:** hengerrel, szórással, korong ecsettel. A munkaeszközök száradás előtt vízzel tisztíthatóak.

**Kiadósság:** kb. 9 m<sup>2</sup>/liter, rétegenként, sima felületen. Érdes felületen az anyagszükségletet próbafestéssel kell megállapítani.

### MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM

A szakma területére vonatkozó általános védő- és higiéniai intézkedéseket betartva, a munkavégzés az egészséget nem veszélyezteti.

Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes.

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2017 MÁJUSÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJENÉSEIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST, FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK. SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KIVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti  
a [www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu) című honlapunkon.

## EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Vizes bázisú, környezetkímélő termék. A vonatkozó rendelet alapján nem minősül veszélyes készítménynek.

**EUH208:** 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on (EINECS-szám: 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 220-239-6) 3:1 arányú keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Munkavégzés közben védőkesztyű, zárt védőruha, ill. védőszemüveg használata javasolt. A bőrre került anyagot bő vízzel mossuk le. Ha szembe kerül, folyóvízzel öblítsük ki. Az átnedvesedett ruházatot cseréljük le.

Kiömlése esetén folyadékmegekötő anyaggal (pl. homok, fűrészpor) itassuk fel.

**A kezelt árucikk biocid terméket tartalmaz.** A termék az alábbi konzerválószeret tartalmazza:

-(etiléndioxi)dimetanol (EINECS-szám: 222-720-6)

-5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on (EINECS-szám: 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 220-239-6) 3:1 arányú keveréke;

A festékmaradékot tilos élővízbe, ill. csatornába önteni.

A készítmény feleslegessé, vagy felhasználásra alkalmatlanná vált maradéka kikeményedés után, a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet szerint, veszélyesnek nem minősülő építési hulladékként kezelhető. EWC-kód: 17 09 04. Ártalmatlanítása ennek megfelelően történjen.

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket.

## CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

**Csomagolás:** 5 literes és 15 literes műanyag vödör

**Tárolás:** száraz, fedett helyen, +5 - +25°C hőmérsékleten.

A termék **FAGYVESZÉLYES!**

**Szavatossági idő:** eredeti, bontatlan csomagolásban, az előírt tárolás esetén, a gyártástól számított 24 hónap.

---

**GYÁRTJA:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT. ÉPÍTÉSI MŰGYANTAGYÁR

4254 NYÍRADONY,  
SZÉCHENYI U. 105

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

[INFO@KEMIKALRT.HU](mailto:INFO@KEMIKALRT.HU); [www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu)

**FORGALMAZZA:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST, IX.  
TAGLÓ U. 11-13

TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

**VEVŐSZOLGÁLAT:** TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.