

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

305/2011/EU rendelet és a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerint

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	SORIPLAN® RAPID gyorskötő szárazhabarcs	
2. Az építési termék rendeltetése, a gyártó által figyelembe vett tervezett beépítés módja.	Alkalmazható szerelőmunkákhoz, rögzítéshez, fészkek kitörések javításához, vízbetörés időleges megszüntetéséhez.	
3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe.	Gyártó: KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt. Cím: H-1097 Budapest, Tagló u. 11-13 sz. Telefon: +36 1 215-7370 Fax: +36 1 215-7980 E-mail: info@kemikalrt.hu Honlap: www.kemikalrt.hu	
4. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere, a 305/2011/EU rendelet V. mellékletében szereplő rendszernek vagy rendszereknek megfelelően.	4. rendszer	
5. Az NMÉ-t kiadó szervezet megnevezése, az általa kiadott NMÉ azonosítója és kibocsátási dátuma	ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-2000 Szentendre Dózsa György út 26 Notified-Body: 1415 NMÉ azonosító: A-248/2015 kibocsátási dátum:2016.06.07	
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelését és ellenőrzését végzi.	KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt. Minőségellenőrző laboratóriuma	
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény		
Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Vizsgálati / értékelési mód
Tűzvédelmi osztály	A1	MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010
Hajlítószilárdság: -2:1 por/víz keverék -3:1 por/víz keverék	3,0-4,0 N/mm ² 4,5-5,0 N/mm ²	MSZ EN 12808-3:2009
Nyomószilárdság: -2:1 por/víz keverék -3:1 por/víz keverék	13,0-18,0 N/mm ² 24,0-30,0 N/mm ²	MSZ EN 12808-3:2009
Nyomószilárdság: -2:1:0,75 homok/por/víz keverék -3:1:1 homok/por/víz keverék	min. 15,0 N/mm ² min. 8,0 N/mm ²	MSZ EN 12190:2000
Lineáris méretváltozás -2:1:0,75 homok/por/víz keverék	max. 0,01 %	MSZ EN 12617-4:2002



Építőanyagipari Zrt.
1097 Budapest, Tagló u. 11-13

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Vizsgálati/értékelési mód
Tapadószilárdság (N/mm²) -2:1:0,75 homok/por/víz keverék -3:1:1 homok/por/víz keverék	min. 1,0 N/mm ² 0,5-1,0 N/mm ²	MSZ EN 1542:2000
Nyomószilárdság csökkenése fagyasztás-olvasztás után (%) referencia: 2:1 por/víz keverék	≤ 30 %	MSZ EN 13687-3:2003

8. Az A-248/2015 számú NMÉ 1.2 pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Erdelics Sándor
gyárigazgató

Nyíradony, 2021. június 15.