

BORNIT® - Grundbit

Oldószermentes rugalmas bitumen alapozó



Termékismertető, kelt: 2010.09.01

Általános leírás	BORNIT®-Grundbit egy kenhető és szórható, gyorsan száradó rugalmas bitumenes alapozó, amely kiválóan tapad a különböző építőipari felületre. A termék környezetbarát, mivel oldószert nem tartalmaz.	
Felhasználási terület	BORNIT®-Grundbit a tapadás elősegítésére szolgál előkészítésként szívó és nem szívó felületeknél fedéllemezek fektetése előtt, vagy alapozóként más bitumen bevonatok alá (pl. BORNIT®-Bitumen Latex Super UV, BORNIT®-OM vagy BORNIT®-Unibit). A termék kül- és beltérben egyaránt felhasználható. BORNIT®-Grundbit jól tapad beton, vakolat, téglafal és minden építésnél használt bitumenes alapfelületre is. BORNIT®-Grundbit eleget tesz az újjépítésű és felújítandó házakra vonatkozó tető- és épületszigetelési előírásoknak.	
A termék előnyei	<ul style="list-style-type: none">• környezetbarát, mivel oldószermentes• kiváló tapadási tulajdonságokkal bír (fémlemezre is tapad)• nagyon erősen tapad• gazdaságos a felhasználása• visszazárható a csomagolás	
Műszaki jellemzők	jellemzés összetétel oldószer szín sűrűség 20°C-on konzisztencia felhordás tárolás tisztítás Veszélyességi osztály (VbF/ADR) GISBAU-termékkód	bitumenemulzió elasztomer, bitumen, töltőanyag víz nedvesen barna, megszáradva fekete 1,00 g/cm ³ sűrűn folyós szóró berendezéssel, korongecsettel, hengerrel FAGYVESZÉLYES! eredeti, bontatlan csomagolásban legalább 6 hónapig száradás előtt vízzel tisztítható, kikeményedett állapotban bitumen oldószerral (BORNIT®- Bitumenreiniger) - BBP 10
Alapozás	Az alapfelület tiszta, olaj és zsírmentes legyen. A laza, sérült összetevőket el kell távolítani, valamint a repedéseket és lyukakat előzetesen ki kell javítani! Az alapfelület lehet enyhén nedves, de vizes nem. Fém felületre való felhordás esetén fontos: a fém felületnek tisztának, száraznak, olaj és zsírmentesnek kell lennie (esetenként zsírtalanítani kell, vagy érdessé kell tenni).	

Felhasználás	<p>BORNIT®-Grundbit hidegen felhasználásra kész. Felhordás előtt rövid ideig fel kell keverni.</p> <p>A bevonat ecsettel, hengerrel, vagy szóróberendezéssel hordható fel. Ajánlatos a felhordáshoz használt eszközt munka előtt és közben is megnedvesíteni.</p> <p>Felhasználás közben az alapfelület és a környezet hőmérséklete legalább +5°C, legfeljebb azonban +35°C lehet. A BORNIT®- Grundbittől nem lehet dolgozni eső, magas páratartalom (köd) vagy fagy esetén (FAGYVESZÉLYES!). A bevonatot teljes kiszáradásig esőtől és fagytól védeni kell.</p> <p>Az eszközöket a felhordást követően azonnal vízzel meg kell tisztítani.</p> <p>A fedéllemezektől fektetése előtt meg kell bizonyosodjunk róla, hogy a BORNIT®-Grundbit teljesen átszáradt.</p> <p>A száradási idő függ az időjárási viszonyoktól, a környezet és az alap hőmérsékletétől, a levegő páratartalmától, valamint a felület szívóképességétől. A száradás kb. 2 órát vesz igénybe 20°C esetén.</p> <p>Fém felületek esetén a száradási idő megnőhet.</p>
Fajlagos anyagszükséglet	<p>kb. 0,2 l / m² rétegenként (Az alapfelület szívóképességétől és struktúrájától függően több, vagy kevesebb is lehet.)</p>
Tárolás	<p>BORNIT®-Grundbit fagyveszélyes. Eredeti bontatlan csomagolásban a gyártástól számított legalább 6 hónapig, hűvös, fagymentes helyen tárolandó, közvetlen napsugárzástól védve +5°C - +30°C közötti hőmérsékleten.</p>
Hulladékkezelés	<p>A tiszta, anyagmaradványoktól mentes csomagolóanyag újrahasználható.</p> <p>A felhasználásra alkalmatlanná vált anyagmaradék ill. a szennyezett csomagolóanyag nem veszélyes hulladék.</p> <p>Hulladékkód: 08 04 10 (ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, melyek különböznek a 08 04 09-től)</p>
Megjegyzés	<p>Ez a termékismertető helyettesít minden korábbi technikai információt a termékről, melyek a továbbiakban nem érvényesek. A termékismertetőt a legújabb felhasználási technikák alapján állítottuk össze. Kérjük vegyék figyelembe, hogy az épület állapotától függően a termékismertetőben leírtaktól szükség szerint el lehet térni. A leírásban szereplő információk kötelezettség nélküliek és nem tüntetnek fel semmilyen termék minőséget. A termékismertetőt a jelenlegi ismereteink alapján, a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, ez azonban nem jelent biztosítékot az adatok teljességére. A felhasználónak saját magának kell meggyőződnie arról, a mindenkori felhasználás előtt, hogy az adatok helyesek és teljeskörűek.</p>
Csomagolás	<p>5 l vödör..... 60 db/raklap 10 l vödör..... 44 db/raklap 25 l fémhordó..... 18 db/raklap</p>