

# KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

## KEMIKÁL KÉREGERŐSÍTŐ IPARI PADLÓ

cementkötésű szárazhabarcs

B-18100068

MSZ EN13813 szabvány szerinti besorolás: CT-C90-F7-A9

### ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A termék cementet, osztályozott kvarc töltőanyagot és egyéb, tulajdonságot illetve bedolgozhatóságot javító adalékanyagokat tartalmazó száraz porkeverék, monolit padló szerkezetek készítéséhez.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A szárazhabarcsot frissbetonra szórva és azt besimitva ipari padló készíthető. Kültérben és beltérben egyaránt alkalmazható. A termék előnyösen alkalmazható monolit betonpadlók készítésére a különböző gazdasági ágazatokban (ipar, kereskedelem, mezőgazdaság egyéb szolgáltatási területek), ahol követelmény a nagy kopásállóság és az esztétikus megjelenés. Gyakori felhasználási területek: ipari műhelyek, szerelőcsarnokok, raktárak, bevásárló központok, parkolóházak, garázsok stb.

### MŰSZAKI ADATOK

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Tűzvédelmi osztály                 | A1 <sub>fl</sub>                         |
| Nyomószilárdság                    | ≥ 90,0 N/mm <sup>2</sup>                 |
| Hajlító - húzószilárdság           | ≥ 7,0 N/mm <sup>2</sup>                  |
| Bőhme-féle kopásállóság            | ≤ 9,0 cm <sup>3</sup> /50 m <sup>2</sup> |
| Anyagszükséglet                    | kb. 5 kg/m <sup>2</sup>                  |
| Ajánlott felhasználási hőmérséklet | +5 és +35 °C között                      |

### FELHASZNÁLÁS MÓDJA

A termék bedolgozása a beton aljzat készítésével egy időben történik, így biztosított, hogy a termék tökéletesen beépüljön a felületbe. A megfelelően tömörített, már lépésálló betonfelületet lesimítjuk, hogy a nedvesség felússzon a felszínre. A felületet egyenletesen megszórjuk, kb. 2 kg/m<sup>2</sup> termékmennyiséget alkalmazva, majd átítatódás után lesimítjuk. Ezt a folyamatot kb. 3 kg/m<sup>2</sup> termékmennyiséget alkalmazva megismételjük. (Ha szükséges, helyenként gyenge vízpermetezést is alkalmazhatunk.) A simításhoz használjunk gépi eszközöket és addig folytassuk, amíg teljesen homogén, sima, fényes felületet kapunk. Az ily módon elkészített felület gondos utókezelést igényel. Az utókezelés kiváltható párazáró folyadékok alkalmazásával. A padlófelületet az aljzatbetonnal együtt, kb. 25 m<sup>2</sup>-ként dilatálni kell. A padló a teljes szilárdságát 28 nap múlva éri el, de gyalogos forgalom esetén 2 nap, könnyebb teherforgalom esetén 7 nap múlva igénybe vehető. Használat után a szerszámokat vízzel tisztítsuk meg.

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2018 OKTÓBERÉBEN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti  
a [www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu) című honlapunkon.

## MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM

A termék használata során a cementer, ill. a cementhabarcsokra vonatkozó előírásokat kell betartani. Munkahelyi megengedett porkoncentráció max. 10 mg/m<sup>3</sup>.  
Nem tűzveszélyes osztályba sorolt termék.

## EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A portermékekre, ill. a cementhabarcsokra vonatkozó alapvető higiéniai szabályok, valamint az alábbi előírások betartása esetén a készítmény az egészséget nem veszélyezteti. A vízzel megkevert habarcs lúgos kémhatású, bőrre vagy szembe kerülése esetén bő vízzel azonnal távolítsuk el.

### Veszélyt meghatározó összetevő:

kb. 30 tömeg % portlandcement-klinker (EINECS-szám: 266-043-4)  
vízoldható Cr (VI) tartalom ≤ 2 ppm

GHS05



GHS07



VESZÉLY

### Figyelmeztető H-mondatok:

**H315** - Bőrirritáló hatású.

**H317** - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

**H318** - Súlyos szemkárosodást okoz.

**H335** - Légúti irritációt okozhat.

### Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

**P102** - Gyermekektől elzárva tartandó.

**P280** - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

**P305 + P351 + P338 + P310** - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.

**P302 + P352 + P333 + P313** - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

**P261 + P304 + P340 + P312** - Kerülje a por belélegzését. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

**P501** - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően. Veszélyes hulladék, ártalmatlanítása hulladéklerakóban történjen. A hulladékká vált termék, víz hozzáadása és szilárdulása után veszélyesnek nem minősülő építési hulladékként kezelendő, EWC-kód: 17 09 04. A szennyezett csomagolás EWC-kódja: 15 01 10\*.

A poranyagot alaposan rázzuk ki a papírzsákból, ezt követően nem veszélyes hulladékként kezelhető a csomagolás.

## CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁGI IDŐ, SZÁLLÍTÁS

**Csomagolás:** 25 kg-os szelepes papírzsák.

**Tárolás:** Eredeti, jól zárt csomagolásban, fedett, hűvös, száraz helyen, nedvességtől védve, élelmiszertől, takarmánytól elkülönítve. Erős savaktól elkülönítve kell tárolni.

**Szavatossági idő:** Az előírt tárolási körülmények között a gyártástól számított 12 hónapig.

**Szállítás:** A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak.

**GYÁRTJA:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT. ÉPÍTÉSI MŰGYANTAGYÁR  
4254 NYÍRADONY,  
SZÉCHENYI U. 105  
TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980  
[INFO@KEMIKALRT.HU](mailto:INFO@KEMIKALRT.HU); [www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu)

**FORGALMAZZA:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.  
1097 BUDAPEST, IX.  
TAGLÓ U. 11-13  
TELEFON: +36 1 215-0446  
FAX: +36 1 216-1444

**VEVŐSZOLGÁLAT:** TELEFON: +36 1 215-0446  
FAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.