

# KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

## ÜVEGSZÖVET-TAPÉTA RAGASZTÓ

speciális diszperziós tapétaragasztó

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az üvegszövet tapéták és egyéb un. nehéztapéták ragasztója. Kiválóan alkalmas beltéri, porózus felületekre (mészvakolat, beton, cement, gipszkarton, fa stb.) való ragasztáshoz. A ragasztót a kezdeti jó korrigálhatóság, nagy tapadóerő és rugalmasság jellemzi.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

Külső:	fehér színű, gélszerű
Szag:	enyhe jellegzetes
Sűrűség (23°C-on):	1000-1050 kg/m <sup>3</sup>
Szárazanyag tartalom:	9-10 tömeg %
Tűzvesélyesség:	nem tűzvesélyes

### FELHASZNÁLÁS MÓDJA

Az alap legyen kellően szilárd. A laza, pergő rétegeket távolítsuk el és a vakolathibákat javítsuk ki. Erősen szívó vagy porló felület esetében egy réteg mélyalapozó (pl. Mesteralapozó 1:4) felvitele szükséges. A mélyalapozást gipszes vakolat esetében is végezzük el. Enyves festékbevonatot vagy annak maradványait távolítsuk el, majd a felületet a tapétaragasztó 1:1 arányban hígított vizes oldatával alapozzuk. Felhordás előtt a terméket alaposan keverjük fel. Az előkészített felületre a ragasztót ecsettel vagy hengerrel hordjuk fel. (Papír hátoldalú tapéta esetén a tapéta hátoldalát is kenjük be ragasztóval és hagyjuk a papírréteget megpuhulni.) A tapétacsíkokat tegyük fel a még nedves, bekent falfelületre. A bekent terület és a tapétacsík nagysága egyezzen meg. A tapétát tapétasimítóval simítsuk el. A tapétacsíkokat átfedés nélkül, pontosan illeszkedve helyezük fel. Felhasználás előtt a tapétagyártó utasítását is olvassuk el!

Használat után a szerszámokat vízzel tisztítsuk meg.

Hígíthatóság vízzel max. 1:1 arányban csak az alapozáshoz. Nyitott idő: kb. 15 perc. A tapéta száradás után átfesthető: 20 °C-on kb. 24 óra. Felhasználási hőmérséklet: +10 és +35 °C között.

**Anyagszükséglet:** 0,15-0,25 kg/m<sup>2</sup>; függ az alap szívókéességétől, a tapéta anyagától, szerkezetétől.

### MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM

A szakma területére vonatkozó általános védő- és higiéniai intézkedéseket betartva, a munkavégzés az egészséget nem veszélyezteti.

Tűzvesélyességi osztály: Nem tűzvesélyes.

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2021 FEBRUÁRJÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJENÉSEIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGENYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KIVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDŰL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti  
a [www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu) című honlapunkon.

## EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Vizes bázisú, környezetkímélő termék. A vonatkozó rendelet alapján nem minősül veszélyes készítménynek.

**EUH208** 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; valamint 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

**EUH210** Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Munkavégzés közben védőkesztyű, zárt védőruha, ill. védőszemüveg használata javasolt. A bőrre került anyagot bő vízzel mossuk le. Ha szembe kerül, folyóvízzel öblítsük ki. Az átnedvesedett ruházatot cseréljük le.

Kiömlése esetén folyadékmegekötő anyaggal (pl. homok, fűrészpor) itassuk fel.

**A kezelt árucikk biocid terméket tartalmaz.** A termék az alábbi konzerválószeret tartalmazza: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; bronopol; piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó; (etiléndioxi)dimetanol; 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1 arányú keveréke.

A fel nem használt terméket élővízbe, ill. csatornába önteni tilos!

Az Üvegszövet-tapéta ragasztó maradéka veszélyes hulladék, EWC-kód: 08 04 09\*, ártalmatlanítása hulladéklerakóban történjen. A szennyezett csomagolás szintén veszélyes hulladék, EWC-kód: 15 01 10\*, ártalmatlanítása hulladéklerakóban történjen. A tisztított, szermaradékot nem tartalmazó hulladék kommunális hulladékként kezelhető.

A beszáradt, megkötött ragasztó építőipari hulladékként kezelhető EWC-kód: 17 09 04.

## CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG, SZÁLLÍTÁS

**Csomagolás:** 2 kg és, 10 kg műanyag vödörben.

**Tárolás:** Jól lezárt, eredeti csomagolásban, +5°C -+30 °C közötti hőmérsékleten, száraz helyen, élelmiszertől, ivóvíztől elkülönítve. **FAGYVESZÉLYES TERMÉK!**

**Szavatossági idő:** gyártástól számított min. 18 hónap.

**Szállítás:** A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak.

---

**GYÁRTJA:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

4254 NYÍRADONY,  
SZÉCHENYI U. 105

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980

INFO@KEMIKALRT.HU; [www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu)

**FORGALMAZZA:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST, IX.  
TAGLÓ U. 11-13

TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

**VEVŐSZOLGÁLAT:** TELEFON: +36 1 215-0446

FAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.