



...a szakértő szakipar

**VLIESIN®**

**MŰGYANTA BÁZISÚ HOMLOKZATBEVONAT**

ÉMI ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT MŰSZAKI FELTÉTEL SZÁMA: KEMIKÁL - MF 116-87

**GYÁRTJA:**

KEMIKÁL  
ÉPÍTŐANYAG-IPARI  
ZRT.

1097 BUDAPEST  
TAGLÓ U. 11-13.  
TELEFON: 06 1/215-7370  
TELEFAX: 06 1/215-7980

WWW.KEMIKALRT.HU  
WWW.KEMIKALRT.HU  
INFO@KEMIKALRT.HU

**VEVŐSZOLGÁLAT:**  
TELEFON: 06 1/215-0446  
TELEFAX: 06 1/216-1444

**FORGALMAZZÁK:**  
KEMIKÁL ZRT  
TERÜLETI ÉRTÉKESÍ-  
TÉSI IGAZGATÓSÁGAI:

**BUDAPEST ÉS NYUGAT-  
MAGYARORSZÁG**  
BUDAPEST, IX. KER.,  
TAGLÓ U. 11-13.  
TELEFON: 06 1/215-0446  
TELEFAX: 06 1/216-1444

**KELET-MAGYARORSZÁG:**  
4030 DEBRECEN  
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.  
TELEFON: 06 52/471-693  
TELEFAX: 06 52/471-714

VALAMINT  
A KEMIKÁL ZRT  
VISZONTELADÓINAK  
ORSZÁGOS HÁLÓZATA  
(www.kemikalrt.hu/partnereink)

**ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK**

Habarcs konzisztenciájú, szervesetlen töltőanyagokat és pigmenteket is tartalmazó, gyárilag és a Toscana színekártya szerint színezett vizes diszperziós homlokzatképző anyag. Megfelelő mennyiség rendelése esetén eltérő színekben is gyártható.

**ALKALMAZÁSI TERÜLET**

Legalább Hvh 10 minőségű vakolattal ellátott, valamint beton felületek, előre gyártott betonelemek védő és díszítő felületképzésére alkalmas. A bevonat igen jó időjárásálló, kopásálló, hosszú élettartamú, repedésáthidaló képessége, fedőképessége kiváló. A Vliesin előnyösen alkalmazható régi homlokzatok felújítására is. A Vliesin önszabályzó mikroporozitású, vagyis száraz időben nyitott pórusú, ezáltal a felület lélegzését lehetővé teszi, csapóeső esetén viszont a felület mikropórusai záródnak, így a víz behatolását meggátolja.

**MUSZAKI JELLEMZŐK:**

**A festék tulajdonságai**

Szín	Toscana színekártya szerint
Sűrűség (g/cm <sup>3</sup> )	1,10-1,28
Hígíthatóság max. 3%-ig	Vliesin Fixatív: víz = 1:3 elegyével
Száradási idő	1. fokozat max. 1 óra
	7. fokozat max. 6 óra

**A megkötött Vliesin-bevonat jellemzői:**

Tapadószilárdság - betonon vakolt felületen	0,5-0,6 MPa
	0,8-0,9 MPa
Páradiffúziós ellenállás	Kb. 5x10 <sup>6</sup> m <sup>2</sup> sPa/g
Vízállóság (24 óra)	vízálló
Fagyállóság (25 ciklus)	fagyálló
Fényállóság (UV)	fényálló

**FELHASZNÁLÁS MÓDJA**

**Felületelőkészítés, alapozás**

A Vliesin felhasználása előtt a bevonni kívánt felületeket a felület minőségétől függően alapozni kell. Beton, vagy hibátlan vakolt felületek esetén az alapozást Fixatív:víz=1:3 arányú elegyével kell végezni (1 rész Fixatívhoz 3 rész vizet adni).

**Anyagszükséglet:** 0,06-0,12kg Fixatív/m<sup>2</sup>

A Fixatív felhordható ecsettel, kefével vagy szórógéppel. Ha a felületeken korábban is műanyag diszperziós festék volt és csak esztétikai okok miatt kell átfesteni, akkor az alapozó használata szükségtelen, de a régi festékbevonat alatti vakolat megfelelő minősége (tapadása, szilárdsága) ebben az esetben is követelmény.

**Bevonatkészítés, anyagszükséglet**

A Vliesin légszáraz alapfelületre hordható fel. A felületnek és a léghőmérsékletnek legalább +5 °C-nak kell lennie, a relatív légnedvesség 80% lehet. A festéket csak egy rétegben kell felhordani, 0,8-0,9 kg/m<sup>2</sup> fajlagos anyagfelhasználással, mely 0,6 mm nedves rétegvastagságú bevonatnak felel meg. A felhordást korongecsettel, teddyhengerrel, valamint gépi szórással egyaránt el lehet végezni.

Egybefüggő nagy felületek esetén célszerű gépi berendezés használata. Airless berendezéssel NEM szórható! Maximális hígíthatóság a táblázatban megadott módon 3%, ez azt jelenti, hogy sűrű, nagy viszkozitású állapotban kell felhordani.

A szerszámok a Vliesin megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

**MAGYAR TERMÉK**

*Gyártmányismertetőnk  
Legjobb tudásunk szerint  
Készült 2006 decemberben  
és az újabb ismertető  
megjelenéséig érvényes.  
A változtatás jogát  
Fenntartjuk!  
Vevőszolgálatunk  
Személyes, írásbeli és  
Telefonon történő  
Érdeklődés esetén is  
Készséggel ad  
Felvilágosítást.  
Felhívjuk szíves figyelmét,  
Hogy a termék  
Felhasználásával  
Kapcsolatban garanciális  
Igény, csak a jelen  
Kiadvány előírásainak  
Betartása esetén  
Érvényesíthetők.  
Megfelelőségi igazolás:  
A 3/2003.(I.25.) BM-GKM-  
KvVM együttes  
Rendelet szerint:  
Szállítói megfeleléségi  
Nyilatkozattal  
Gyártja:  
Kemikál Építőanyag-ipari  
ZRt.  
Nyíradonyi gyáregysége:  
4254 Nyíradony  
Széchenyi ú t105.*

**KISZERELÉS.**

A Vliesin 4 és 18 l-es egységekben, légmentesen záró műanyag vödörökben kerül forgalomba.

A Vliesin festék Fehér és Keverő Fehér bázisban kapható

**TÁROLÁS**

Száraz, hűvös, de **fagymentes** helyen, +5 - +20 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni.

A termék **FAGYVESZÉLYES!**

**HULLADÉKKEZELÉS,  
ÁRTALMATLANÍTÁS:**

A készítmény feleslegessé, illetve felhasználásra alkalmatlanná vált maradékai kikeményedés után építési hulladékként kezelhetők.

Ártalmatlanítás: megfelelő engedéllyel rendelkező égetőműben

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket.

**FELHASZNÁLHATÓ**

Előírt tárolás mellett a gyártástól számított 24 hónapig

**SZÍNEZHETŐSÉG,  
GYÁRTOTT SZÍNEK:**

A Vliesin Homlokzat festék Keverő Fehér és Fehér bázisban kapható és a **Toscana** színekártya alapján 1110 színben elérhető

**EGÉSZSÉG-ÉS  
KÖRNYEZETVÉDELME**

Műanyag kötésű habarcs, nem gyúlékony, nem mérgező. az egészségre veszélytelen. Veszélyes anyagot az egészségre veszélyes koncentrációban nem tartalmaz, egészségügyi veszélyesség tekintetében megjelölésre nem kötelezett.

**Tűzvédelmi szempontból:**

speciális kezelést nem igényel, : IV. (mérsékelten tűzveszélyes)

**Elsősegélynyújtás:**

A bőrre került anyagot bő vízzel mossuk le. Ha szembe kerül, folyóvízzel öblítsük ki. Az átnedvesedett ruházatot cseréljük le.

**Óvintézkedés baleset esetén:**

Kiömlése esetén folyadékmegkötő anyaggal (pl: homok, fűrészpor) itassuk fel.