

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

Kőbalzsam

víztaasztító, impregnáló kőkezelőszert

OKBI-VABO/918/2005

ÚJ ÖSSZETÉTEL!

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Napjaink építészeti trendjei a hagyományos, természetes építőanyagok alkalmazásának reneszánszát mutatják. Ezzel párhuzamosan igényként jelentkezik ezen építőanyagok természetes szépségének megóvása, tartós épségük biztosítása. A Kőbalzsam ezt a célt szolgálja. A készítményben alkalmazott speciális összetevők az építőanyagok felületi rétegeiben a pórusok falait víztaasztítóvá teszik, a hidrofobizált kapillárisok pedig megakadályozzák a nedvesség bejutását az építőanyag belsejébe. Ennek köszönhető, hogy a Kőbalzsam védelmet nyújt a fagykarak ellen és jelentősen meghosszabbítja a kültéri építmények (burkolatok, járdák, kőkerítések, díszkutak, sírkövek, szobrok, kerti tűzhelyek, stb.) élettartamát.

Ellentétben a szintén hidrofobizáló hatású, oldószertartalmú Szilikofób W-190 néven ismert termékünkkel, a Kőbalzsam enyhén ferde, ill. vízszintes felületeken is alkalmazható.

Speciális védelmet nyújtó egyéb termékeink: Betonlakk, Szilikofób W-190 hidrofobizáló anyag.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Szívóképesseggel rendelkező természetes kővek, téglák, mészkő és egyéb szilikátbázisú szívóképes járó- és falfelület víztaasztító impregnálására és időjárás elleni védelmére. Külső és belső, új vagy régi felületre egyaránt alkalmazható.

A termék vízszigetelés pótlására, helyettesítésére nem alkalmas, víznyomás esetén használata nem javasolt.

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

A kész burkolatot, ill. a kezelendő, ép, szilárd kőfelületet mindennemű szennyeződéstől (zsír, olaj, moha, mechanikai és egyéb szennyezések) meg kell tisztítani. Régi, erősen igénybevett/szennyezett felület tisztítása nagynyomású vízszugárral, esetleg gőzborotvával történhet.

A terméket hígítás nélkül használjuk! Ecseteléssel (esetleg szórással) a kő szívóképessegeinek megfelelő mennyiségben egy rétegben alkalmazzuk.

Ügyeljünk arra, hogy a teljes mennyiség beszívódjon, a felületen folyadék ne maradjon! A felesleget szívóképes textíliával itassuk fel.

Figyelem:

- A Kőbalzsam csak szívóképes felületek kezelésére használható!
- A kezelendő felületek nem lehetnek átforrósodva!
- A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést! A próbakezelt, megszáradt felületet ajánlatos egy éjszakára vizes szivaccsal letakarni és másnap a víz felszáradása után megvizsgálni, hogy nem fehéredik-e ki a felület. Ha a felület kifehéredik, ez azt jelenti, hogy kezeléskor a be nem szívódott anyagfelesleg nem lett tökéletesen leitatva, ezért a munkafolyamatot nagyobb gondossággal kell elvégezni.

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2019 NOVEMBERÉBEN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLTATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST, FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK. SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KIVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

**Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.**

- A próbakezelés után számíthatjuk ki és ellenőrizhetjük, pl. a szükséges anyagmennyiséget, vagy a szer hatékonyságát!
- Figyeljünk az egyenletes anyagfelhordásra!

Felhasználás alsó hőmérséklet határa (beleértve a kezelendő felület hőmérsékletét is):	+ 10 °C
Felhasználás felső hőmérséklet határa (beleértve a kezelendő felület hőmérsékletét is):	+ 30 °C
Teljes száradási idő (20 °C-on):	12 óra
Igénybe vehető:	12 óra után
Tájékoztató anyagszükséglet:	0,1-0,2 kg (1-2 dl)/m ² , a közet szívóképességétől függően

A kezelt felületet a teljes kiszáradásáig víz/csapadék és fagyhatás nem érheti!

EGÉSZSÉG – ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Veszélyt meghatározó összetevő:

kálium-metil-szilikonát (EINECS-szám: 250-807-9) 4,5 - < 5,0 tömeg %

GHS05



VESZÉLY

Figyelmeztető H-mondatok:

H315 Bőrirritáló hatású.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P302+P352+P332+P313 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P305+P351+P338+P310 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően, hulladéklerakóban. Szermaradék EWC-kód: 08 01 11*.

Vizes bázisú, nem tűzveszélyes készítmény!

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Csomagolás: 1 és 5 literes kiszerezésben, műanyag flakonban, illetve műanyag kannában.

Tárolás: Jól lezárt, eredeti csomagolásban, élelmiszertől, ivóvíztől, takarmánytól elkülönítve, száraz, hűvös fagymentes helyen.

A készítmény fagyveszélyes!

Szavatossági idő: Eredeti bontatlan csomagolásban, az előírt tárolási körülmények között a gyártástól számított 12 hónap.

GYÁRTJA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT. ÉPÍTÉSI MŰGYANTAGYÁR
4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI U. 105
TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980
INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
1097 BUDAPEST, IX.
TAGLÓ U. 11-13
TELEFON: +36 1 215-0446
FAX: +36 1 216-1444

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446
FAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VIZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.